

PUB-NO: EP000872500A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: **EP 872500 A1**

TITLE: Colloidal metal oxides having blocked isocyanate groups

PUBN-DATE: October 21, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
GROTH, STEFAN DR	DE
KOBUSCH, CLAUS DR	DE
SCHMALSTIEG, LUTZ DR	DE
PUPPE, LOTHAR DR	DE
ENGBERT, THEODOR DR	DE
BOCK, MANFRED DR	DE
JONSCHKER, GERHARD	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
BAYER AG	DE

APPL-NO: EP98105909

APPL-DATE: April 1, 1998

PRIORITY-DATA: DE19715426A (April 14, 1997)

INT-CL (IPC): C08G018/38, C08G018/80 , C08J007/04

EUR-CL (EPC): C08G018/38 ; C08G018/38, C08G018/80 , C08G018/80

ABSTRACT:

Colloidal metal oxides with blocked isocyanate groups are obtained by

reacting: (A) silanes of formula (I) containing blocked isocyanate groups with:
(B) colloidal oxides of aluminium, silicon, titanium, tantalum, zirconium,
tungsten, hafnium, tin and/or yttrium. $XYZSi-(CH_2)_n-NR-CO-NH-Q$ (I) R = H or
a
1-40 C organic residue; X, Y, Z = 1-30 C organic residues which are inert
towards isocyanate groups at below 100 degrees C, at least one of which is a
1-4 C alkoxy group; n = 2, 3 or 4; and Q = an organic residue containing
isocyanate group(s) reacted with a blocking agent. Also claimed is varnish
containing colloidal metal oxides.

Foreign Full: First Abstracted

ABSTRACTED-PUB-NO: US 5998504A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Colloidal metal oxides with blocked isocyanate groups are obtained by reacting:

(A) silanes of formula (I) containing blocked isocyanate groups with:

(B) colloidal oxides of aluminium, silicon, titanium, tantalum, zirconium, tungsten, hafnium, tin and/or yttrium.

XYZSi-(CH₂)_n-NR-CO-NH-Q (I)

R = H or a 1-40 C organic residue;

X, Y, Z = 1-30 C organic residues which are inert towards isocyanate groups at below 100 deg. C, at least one of which is a 1-4 C alkoxy group;

n = 2, 3 or 4; and

Q = an organic residue containing isocyanate group(s) reacted with a blocking agent.

Also claimed is varnish containing colloidal metal oxides.

USE - Used as reaction partners with isocyanate-reactive compounds for the production of scratch-resistant coatings on any substrate, especially on thermoplastics (claimed).

ADVANTAGE - Enables the production of hard, thick coatings with high scratch resistance, high chemical resistance and excellent adhesion to plastic substrates, without using a primer. Suitable substrates include polycarbonate, polyester, PMMA, polystyrene and PVC, especially polycarbonate.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: COLLOID METAL OXIDE COMPOUND BLOCK ISOCYANATE GROUP ISOCYANATE
REACT CO REACT VARNISH PRODUCE SCRATCH RESISTANCE COATING
THERMOPLASTIC POLYCARBONATE

DERWENT-CLASS: A25 A28 A41 A82 E11 E37 G02

CPI-CODES: A05-E06; A11-C04B2; E05-E02D; E07-D08; E10-A14B; E31-P03; E34-C02;
E34-E; E35-H; E35-K02; E35-L; E35-N; E35-Q; G02-A05;

CHEMICAL-CODES:
Chemical Indexing M3 *01*
Fragmentation Code

Ready

#Start [Icons] Inbox - Microsof... eDAN 1.7 - HEN... EAST - [105252... EAST Browser... Document4 - Mi...

NUM 10:49 AM

Foreign Full: First Abstracted

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 872500A

BASIC-ABSTRACT:

Colloidal metal oxides with blocked isocyanate groups are obtained by reacting:

(A) silanes of formula (I) containing blocked isocyanate groups with:

(B) colloidal oxides of aluminium, silicon, titanium, tantalum, zirconium, tungsten, hafnium, tin and/or yttrium.

$$\text{XYZSi}(\text{CH}_2)_n\text{-NR-CO-NH-Q (I)}$$

R = H or a 1-40 C organic residue;

X, Y, Z = 1-30 C organic residues which are inert towards isocyanate groups at below 100 deg. C, at least one of which is a 1-4 C alkoxy group;

n = 2, 3 or 4; and

Q = an organic residue containing isocyanate group(s) reacted with a blocking agent.

Also claimed is varnish containing colloidal metal oxides.

USE - Used as reaction partners with isocyanate-reactive compounds for the production of scratch-resistant coatings on any substrate, especially on thermoplastics (claimed).

ADVANTAGE - Enables the production of hard, thick coatings with high scratch resistance, high chemical resistance and excellent adhesion to plastic substrates, without using a primer. Suitable substrates include polycarbonate, polyester, PMMA, polystyrene and PVC, especially polycarbonate.

ABSTRACTED-PUB-NO: US 5998504A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Colloidal metal oxides with blocked isocyanate groups are obtained by reacting:

(A) silanes of formula (I) containing blocked isocyanate groups with:

(B) colloidal oxides of aluminium, silicon, titanium, tantalum, zirconium, tungsten, hafnium, tin and/or yttrium.

$$\text{XYZSi}(\text{CH}_2)_n\text{-NR-CO-NH-Q (I)}$$


R = H or a 1-40 C organic residue;

Ready

#Start [Inbox - Microsof...] [eDAN 1.7 - HEN...] [EAST - 105252...] [EAST Browser...] [Document4 - Mi...]

NUM

10:49 AM



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) **EP 0 872 500 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
21.10.1998 Patentblatt 1998/43

(51) Int. Cl.⁶: **C08G 18/38**, C08G 18/80,
C08J 7/04

(21) Anmeldenummer: 98105909.0

(22) Anmeldetag: 01.04.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.04.1997 DE 19715426

(71) Anmelder: BAYER AG
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:
• Groth, Stefan, Dr.
51373 Leverkusen (DE)

- Kobusch, Claus, Dr.
40667 Meerbusch (DE)
- Schmalstieg, Lutz, Dr.
50676 Köln (DE)
- Puppe, Lothar, Dr.
51399 Burscheid (DE)
- Engbert, Theodor, Dr.
50968 Köln (DE)
- Bock, Manfred, Dr.
51375 Leverkusen (DE)
- Jonschker, Gerhard
66583 Spiesen-Elversberg (DE)

(54) **Blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide**

(57) Die Erfindung betrifft blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide und deren Verwendung zur Herstellung von kratzfesten Beschichtungen auf beliebigen Substraten.

EP 0 872 500 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide und deren Verwendung zur Herstellung von kratzfesten Beschichtungen auf beliebigen Substraten.

Es besteht ein großer Bedarf an Kratzfestbeschichtungen für empfindliche Oberflächen. Insbesondere Thermoplaste, die sich durch hohe Schlagzähigkeit, Transparenz und Dimensionsstabilität auszeichnen, besitzen oft nur eine geringe Verkratzungsbeständigkeit und Chemikalienresistenz.

Zur Verbesserung der Kratzfestigkeit bei Thermoplasten werden vor allem thermisch aushärtende Silikonlacke eingesetzt, die vorzugsweise durch Kondensationsreaktion zu Si-O-Si-Verknüpfungen vernetzen. Parallel dazu können auch andere Vernetzungsmechanismen ablaufen. Solche Lacksysteme basieren oft auf partiellen Hydrolyse-Kondensationsprodukten von Alkyl- oder Aryltriakoxysilan, die für gewöhnlich mit kolloidalen Kieselölen kombiniert werden. Derartige Lacksysteme sind z.B. beschrieben in den US-Patenten 3 790 527, 3 887 514, 4 243 720, 4 278 804, 4 419 405, 4 624 870, 4 680 232, 4 006 271, 4 476 281, in den DE-A 4 011 045, 4 122 743, 4 020 316, 3 917 535, 3 706 714, 3 407 087, 3 836 815, 2 914 427, 3 135 241, 3 134 777, 3 100 532, 3 151 350, in den DE-A 3 005 541, 3 014 411, 2 834 606, 2 947 879, 3 016 021.

Diese Lacke besitzen oft nur eine geringe Elastizität, die nur dünne Schichtenstärken im Bereich von unter 10 µm zuläßt. Zudem bedingt der geringe organische Anteil eine schlechte Haftung, die in den meisten Fällen den Auftrag eines Primers erfordert, sowie Unverträglichkeiten mit organischen Bindemitteln. Desweiteren ist vielfach eine lange Einbrenndauer für die Kondensationsvernetzung erforderlich, die je nach Temperaturempfindlichkeit des Substrats mehrere Stunden erfordern kann.

Aufgabe war es nun, ein elastisches Kratzfest-Beschichtungssystem zu entwickeln, das in hohen Schichtstärken applizierbar ist und ohne Primer eine gute Substrathaftung aufweist, ohne Einbußen in bezug auf andere Eigenschaften wie Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit hinnehmen zu müssen.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide für Kratzfest-Beschichtungen verwendet werden können und ohne Primer Hartüberzüge mit hoher Chemikalienresistenz und hervorragender Substrathaftung liefern. Die Applikation kann nach den für blockierte Isocyanate üblichen Einbrenntechniken erfolgen.

Gegenstand der Erfindung sind blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide, erhältlich durch Umsetzung von

A) blockierte Isocyanatgruppen-haltigen Silanen der Formel (I)



worin

R für einen organischen Rest mit 1 bis 40 C-Atomen oder Wasserstoff steht,

XYZ für gleiche oder verschiedene, unterhalb 100°C gegenüber Isocyanatgruppen inerte organische Reste mit 1 bis 30 C-Atomen stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens einer dieser Reste für eine C₁-C₄-Alkoxygruppe steht, und

n für die Zahl 2, 3 oder 4 steht und

Q für einen organischen Rest steht, der mindestens eine, mit einem Blockierungsmittel umgesetzte, Isocyanatgruppe aufweist, mit

B) kolloidalen Metalloxiden ausgewählt aus der Gruppe Al, Si, Ti, Ta, W, Hf, Zr, Sn und Y.

Erfindungsgemäß bevorzugt eingesetzt werden Verbindungen der Formel (I), in denen

R für einen linearen oder verzweigten C₁-C₂₀-Alkylrest steht,

die eine geringere Tendenz zur Kristallisation aufweisen. Ganz besonders bevorzugt eingesetzt werden Verbindungen der Formel (I), in denen

R für —CH(COOR¹)CH₂COOR² steht und

R^1 und R^2 gleiche oder verschiedene C_1 - C_{18} -Alkyl und C_6 - C_{14} -Aryl-Alkyl, unterhalb 100°C gegenüber Isocyanat inerte organische Reste darstellen.

Diese Verbindungen besitzen eine geringe Neigung zur Kristallisation und haben den Vorteil, daß die Herstellung ohne Lösungsmittel gut kontrollierbar möglich ist. Man geht vorzugsweise hierbei von Polyisocyanaten und Asparaginsäureestern der Formel (II)



aus, in denen

R^1 und R^2 und n die angegebene Bedeutung haben.

Deren Synthese ist z.B. in der EP-AS 596 360 beschrieben ist. Je nach Reaktionstemperatur kann es auch unter Abspaltung von Alkohol zur Hydantoinbildung kommen, wie sie z.B. in der US-A 3 549 599 beschrieben ist.


Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung des erfindungsgemäßen modifizierten Metalloxids als Komponente oder Zwischenprodukt zur Herstellung von gegebenenfalls geschäumten Polyurethankunststoffen, Lacken oder Beschichtungsmitteln. Das erfindungsgemäße kolloidale Metalloxid kann z.B. als Härter gegenüber Isocyanat-reaktiven Komponenten alleine oder anteilig eingesetzt werden.

Als Bestandteil des erfindungsgemäßen Beschichtungssystems werden kolloidale Metalloxide eingesetzt. Der Begriff kolloidales Metalloxid im Sinne der Erfindung soll eine weite Vielfalt fein verteilter Oxide der Elemente Aluminium, Silicium, Titan, Zirkonium, Tantal, Wolfram, Hafnium, Zinn und Yttrium in beliebigen Lösungsmitteln einschließen.

Bevorzugt eingesetzt wird kolloidales Siliciumoxid. Hierbei handelt es sich im allgemeinen um eine Dispersion von Siliciumdioxid (SiO_2)-Teilchen von Submikrongröße in einem wässrigen oder anderen Lösungsmittel. Kolloidales Siliciumoxid ist in verschiedenen Formen erhältlich. Besonders bevorzugt eingesetzt werden organische Lösungen von kolloidalen Kieselolen. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine 30—40 %ige Lösung von kolloidalem Siliciumoxid in Isopropanol mit einem Wassergehalt von <1 % und einer mittleren Teilchengröße von 10—12 nm.

Auch wässrige Lösung von kolloidalem Siliciumoxid können Verwendung finden. Für die Zwecke der vorliegende Erfindung werden saure Formen (d.h. Dispersionen mit geringen Natriumgehalt) bevorzugt eingesetzt. Alkalisches kolloidales Siliciumoxid kann durch Ansäuern in saures kolloidales Siliciumoxid umgewandelt werden. Ein gut geeignetes wässriges saures kolloidales Siliciumoxid ist beispielsweise Nalcoag 1034A[®], erhältlich von der Nalco Chemical Company, Chicago 111[®]. Nalcoag 1034A[®] ist eine hochreine wässrige, saure Dispersion von kolloidalem Siliciumoxid mit geringem Na-Gehalt, einem pH-Wert von 3,1 und einem SiO_2 -Gehalt von 34 Gew.-%. Von vergleichbarer Qualität und ebenso geeignet ist die Dispersion LUDOX TMA[®] der Firma DuPont, die ebenfalls einen pH-Wert von 3,1 aufweist und 34 Gew.-% SiO_2 enthält.

Blockierte Isocyanatgruppen-haltige Silane der Formel (I) werden hergestellt durch Umsetzung von aminofunktionellen Alkoxysilylverbindungen der Formel (III)



wobei

n für die Zahl 2, 3 oder 4, vorzugsweise 3, steht und

R für Wasserstoff oder vorzugsweise einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen steht.

Beispiele für einsetzbare aminofunktionelle Alkoxysilylverbindungen sind 3-Aminopropyltrimethoxysilan, Aminopropyltriethoxysilan oder 3-Aminopropyl-methyl-diethoxysilan. Beispiele für bevorzugt einsetzbare Alkoxysilylverbindungen mit sekundären Aminofunktionen sind N-Methyl-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-Butyl-3-aminopropyltrimethoxysilan oder N-Phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilan.

Erfindungsgemäß besonders bevorzugt einzusetzende aminofunktionelle Alkoxysilylverbindungen sind die in der EP-A 596 360 beschriebenen Asparaginsäureester der Formel (II):



worin

R^1 und R^2 für gleiche oder verschiedene, unterhalb 100°C gegenüber, Isocyanatgruppen inerte organische Reste,

vorzugsweise gleiche oder verschiedene Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt jeweils für Methylreste oder jeweils Ethylreste, stehen,

X vorzugsweise für eine Alkoxygruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt Methoxy oder Ethoxy, steht,

Y und Z vorzugsweise für gleiche oder verschiedene Reste stehen und Alkyl- oder Alkoxygruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt für Methoxy oder Ethoxy, so daß $X = Y = Z$ ist, bedeuten und

n steht für 2 oder 3 oder 4, vorzugsweise für 3.

Diese Verbindungen stellen Verbindungsglieder zwischen dem anorganischen Teil und dem Polyurethanteil dar, da die Umsetzung mit Isocyanaten in gut kontrollierbarer Reaktion erlauben, ohne daß, wie z.B. im Falle der Aminosilane, unlösliche Harnstoffe gebildet werden. Je nach Reaktionsführung kann es, wie in der US-A 3 549 599 beschrieben, zur Hydantoinbildung unter Abspaltung von Alkohol kommen.

Beispiel für derartige Verbindungen sind N-(3-Trimethoxysilylpropyl)asparaginsäurediethylester, N-(3-Triethoxysilylpropyl)asparaginsäurediethylester, N-(3-Trimethoxysilylpropyl)asparaginsäuredimethylester, N-(3-Triethoxysilylpropyl)asparaginsäuredibutylester, N-(3-Trimethoxysilylpropyl)asparaginsäuredibutylester, wovon N-(3-Trimethoxysilylpropyl)asparaginsäuredimethylester, N-(3-Triethoxysilylpropyl)asparaginsäuredimethylester, N-(3-Trimethoxysilylpropyl)asparaginsäurediethylester und N-(3-Triethoxysilylpropyl)asparaginsäurediethylester bevorzugt sind.

Als weitere Komponenten können hydrolysierbare Silane mitverwendet werden. Bevorzugt sind Silane der Formel (IV)



in der die Gruppen X, die gleich oder verschieden sein können, Wasserstoff, Halogen, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkoxy}$, -Acyloxy , -Alkylcarbonyl , -Alkoxycarbonyl , oder NR^2_2 ($\text{R}^2 = \text{H}$ und oder $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$) bedeuten und die

Reste R^1 , die gleich oder verschieden sein können, Wasserstoff, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkinyl}$, $\text{C}_6\text{-C}_{24}\text{-Aryl}$, $\text{C}_7\text{-C}_{30}\text{-Arylalkyl}$, $\text{C}_8\text{-C}_{30}\text{-Arylalkenyl}$, -Alkenylaryl , -Arylalkinyl oder -Alkinylaryl darstellen,

wobei diese Reste durch O- oder S-Atome oder die Gruppe —NR^2 unterbrochen sein können und einen oder mehrere Substituenten aus der Gruppe der Halogene und der gegebenenfalls substituierten Amino-, Amid-, Aldehyd-, Keto-, Alkylcarbonyl-, Carboxy-, Mercapto-, Cyano-, Hydroxy-, Alkoxy-, Alkoxycarbonyl-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Epoxy-, oder Vinylgruppen tragen können und m den Wert 1, 2 oder 3 hat, und/oder einem davon abgeleiteten Oligomeren, in einer Menge von 25 bis 95 Mol-%, bezogen auf die Gesamtanzahl der (monomeren) Ausgangskomponente.

Beispiel für solche Silane sind Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Methyltrichlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltriethoxysilan, Isobutyltrimethoxysilan, Octyltrimethoxysilan, Octyltriethoxysilan, Octadecyltrimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyl-tris(2-methoxyethoxy)silan, Vinyltrichlorsilan, Allyltrimethoxysilan, Allyltriethoxysilan, Propyltrimethoxysilan, Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyldimethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Diphenyldichlorsilan, Diphenyldimethoxysilan, Diphenyldiethoxysilan, t-Butyldimethylchlorsilan, Allyldimethylchlorsilan, 3-Chlorpropyl-trimethoxysilan, 3-Cyanopropyl-trimethoxysilan, Methacrylsäure-[3-(trimethoxysilyl)-propylester], 3-[2,3-Epoxy-propoxy]-propyl-trimethoxysilan, 3-[2,3-Epoxy-propoxy]-propyl-triethoxysilan, 3-Aminopropyl-trimethoxysilan, 3-Aminopropyl-triethoxysilan, 3-Aminopropyl-methyldiethoxysilan, 3-Aminopropyl-methyl-dimethoxysilan, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin, 1N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-diethylentriamin, [2-(3,4-Epoxy-cyclohexyl)-ethyl]-trimethoxysilan, N-(3-Trimethoxysilyl-propyl)-anilin, Bis(3-trimethoxysilyl-propyl)amin, 3-Mercaptopropyl-trimethoxysilan, N-(3-Trimethoxysilyl-propyl)-harnstoff.

Diese Silane sind zum Teil Handelsprodukte und lassen sich nach bekannten Methoden herstellen. vgl. W. Noll, „Chemie und Technologie der Silicone“, Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße (1968).

Weitere Aufbaukomponenten sind beliebige Isocyanatgruppen enthaltende Verbindungen.

Bevorzugt sind die an sich bekannten Diisocyanate wie sie z.B. in „Methoden der organischen Chemie“ (Houben-Weyl), Bd. 14/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1963, Seiten 61 bis 70 und von W. Siefken in Liebigs Annalen der Chemie 562, Seiten 75 bis 136 beschrieben sind.

Erfindungsgemäß bevorzugt einzusetzende Diisocyanate sind 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 3-Isocyanatomethyl-3,3,5-trimethylcyclohexylisocyanat (Isophorondiisocyanat = IPDI), Tetramethylen-diisocyanat, Hexamethylen-diisocyanat (HDI), 2-Methyl-pentamethylen-diisocyanat, 2,2,4-Trimethylhexamethylen-diisocyanat (THDI), Dodecamethylen-diisocyanat, 1,4-Diisocyanato-cyclohexan, 4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethyl-dicyclohexylmethan, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylpropan-(2,2), 3-Isocyanatomethyl-1-methyl-1-isocyanatocyclohexan (IMCI), 1,3-Diisocya-

nato-4-methyl-cyclohexan, 1,3-Diisocyanato-2-methyl-cyclohexan, $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetramethyl-m- oder -p-xylylen-diisocyanat (TMXDI) sowie aus diesen Verbindungen bestehende Gemische, die technisch leicht zugänglichen Diisocyanate wie 2,4- und 2,6-Diisocyanatotoluol oder 4,4'- und gegebenenfalls 2,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, 3,4'-Diisocyanato-4-methyl-diphenylmethan sowie deren Isomeren oder Gemische dieser Isomeren. Eingesetzt werden können durch Alkylsubstituenten sterisch gehinderte Phenylendiisocyanate wie z. B. 1-Methyl-3,5-diethyl-2,4-diisocyanatobenzol, 1-Methyl-3,5-diethyl-2,6-diisocyanatobenzol, sowie beliebige Gemische dieser beiden Diisocyanate, 1,3,5-Triisopropyl-2,4-diisocyanatobenzol oder alkylsubstituierte Phenylendiisocyanate der beispielsweise in US-A 3 105 845 oder DE-A 3 317 649 beschriebenen Art.

Besonders bevorzugt einzusetzende Diisocyanate sind 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 3-Isocyanatomethyl-3,3,5-trimethylcyclohexylisocyanat (Isophorondiisocyanat = IPDI), Tetramethylendiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat (HDI), 2-Methyl-pentamethylendiisocyanat, 2,2,4-Trimethylhexamethylendiisocyanat (THDI), Dodecamethylendiisocyanat, 1,4-Diisocyanato-cyclohexan, 4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethyl-dicyclohexylmethan, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylpropan-(2,2), 3-, bzw. 4-Isocyanatomethyl-1-methyl-1-isocyanatocyclohexan (IMCI), 4-Isocyanatomethyl-1,8-diisocyanatooktan, 1,3-Diisocyanato-4-methyl-cyclohexan, 1,3-Diisocyanato-2-methyl-cyclohexan, $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetramethyl-m- oder -p-xylylen-diisocyanat (TMXDI) sowie aus diesen Verbindungen bestehende Gemische. Ganz besonders bevorzugt ist Hexamethylendiisocyanat (HDI).

Es ist auch möglich, verschiedene aus den oben genannten Diisocyanaten zugängliche Polyisocyanate, wie sie z. B. in J. prakt. Chem. 1994, 336, 185-200 beschrieben sind, einzusetzen oder mitzuverwenden.

Weitere gegebenenfalls mitzuverwendende Aufbaukomponenten sind beliebige, in der Polyurethanchemie übliche, gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Verbindungen, wie z.B. Polyesterpolyole, Polycarbonat- oder Polyetherpolyole oder auch niedermolekulare Diole wie z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,4- und 1,3-Butandiol, 1,6-Hexandiol, 1,8-Octandiol, Neopentylglykol, 2-Methyl-1,3-dihydroxypropan, Glycerin, Trimethylolpropan, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykol des genannten Molekulargewichtsbereichs, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol oder beliebige Gemische derartiger Alkohole.

Erfindungswesentlich ist die Mitverwendung von Blockierungsmitteln. Durch diesen Schritt werden Isocyanatgruppen, die später für die Vernetzungsreaktion gebraucht werden, vor den gegenüber Isocyanat reaktiven Lösungsmedien geschützt.

Geeignete Blockierungsmittel sind insbesondere Verbindungen mit vorzugsweise einer gegenüber Isocyanat reaktionsfähigen Gruppe, die mit organischen Isocyanaten eine Additionsreaktion eingehen. Geeignete derartige Blockierungsmittel sind z.B. sekundäre oder tertiäre Alkohole, wie Isopropanol oder t-Butanol, CH-acide Verbindungen, wie z.B. Malonsäurediethylester, Acetylaceton, Acetessigsäureethylester, Oxime, wie z.B. Formaldoxim, Acetaldoxim, Methylalkylketoxim, Cyclohexanonoxim, Acetophenonoxim, Benzophenonoxim, oder Diethylenglyoxim, Lactame, wie z. B. Caprolactam, Valerolactam, Butyrolactam, Phenole wie Phenol, o-Methylphenol, N-Alkylamide, wie z.B. N-Methylacetamid, Imide, wie Phthalimid, sekundäre Amine, wie z.B. Diisopropylamin, Imidazol, Pyrazol, 3,5-Dimethylpyrazol, 1,2,4-Triazol und 2,5-Dimethyl-1,2,4-triazol, Vorzugsweise werden erfindungsgemäß Blockierungsmittel wie Butanonoxim, 3,5-Dimethylpyrazol, Caprolactam, Malonsäurediethylester, Malonsäuredimethylester, Acetessigester, 1,2,4-Triazol und Imidazol eingesetzt. Besonders bevorzugt werden Blockierungsmittel verwendet, die eine niedrige Einbrenntemperatur ermöglichen wie z.B., Malonsäurediethylester, Malonsäuredimethylester, Butanonoxim und 3,5-Dimethylpyrazol, das außerdem eine geringere Vergilbung bedingt.

Die Herstellung kann nach verschiedenen Varianten erfolgen. Die bevorzugte Variante ist die Umsetzung eines Alkoxysilyl-funktionellen Prepolymers mit dem kolloidalen Metalloxid in alkoholischer Lösung unter Zusatz von Wasser und gegebenenfalls Katalysatoren. Hierbei wird zunächst ein Prepolymer aus einem Polyisocyanat oder einer Polyisocyanat-Mischung, dem Alkoxysilyl-funktionellen Amin und einem Blockierungsmittel sowie gegebenenfalls mitzuverwendende Kettenverlängerer der oben genannten Art hergestellt. Die Herstellung kann durch Zugabe des Blockierungsmittels und des Alkoxysilyl-funktionellen Amin zum gegebenenfalls vorverlängerten Polyisocyanat erfolgen. Derart, daß zunächst 0,1 bis 0,9 NCO-Äquivalente, bevorzugt 0,3 bis 0,7 NCO-Äquivalente, mit einem Blockierungsmittel bei 0 bis 100°C, bevorzugt bei 20 bis 70°C, umgesetzt werden und anschließend die restlichen NCO-Gruppen bei 0 bis 80°C, bevorzugt bei 20 bis 70°C, mit dem Alkoxysilyl-funktionellen Amin abgesättigt werden. Selbstverständlich ist es auch möglich das gegebenenfalls mit Polyolen vorverlängerten Polyisocyanat zuerst mit dem Alkoxysilyl-funktionellen Amin und anschließend mit dem Blockierungsmittel umzusetzen. Ebenso ist auch die Umsetzung mit einem Gemisch der beiden Komponenten möglich. Es können beliebige Lösungsmittel mitverwendet werden. Die Verwendung von Alkoxysilylfunktionellen Asparaginsäureestern erweist sich bei der Herstellung als großer Vorteil, da die Reaktion insbesondere bei Verzicht auf Lösungsmittel unter gut kontrollierbaren Bedingungen abläuft. Vorallem bei höheren Temperaturen, die in der Regel bei über 60°C liegen, kann es hierbei zur Hydantoinbildung kommen, die in bestimmten Fällen von Vorteil sein kann.

Die Herstellung des modifizierten kolloidalen Metalloxids kann durch Vermischen des oben genannten Prepolymers mit dem gelösten kolloidalen Metalloxid und gegebenenfalls dem Silan erfolgen. Wird ein organisch gelöstes Metalloxid verwendet, so muß zumindest soviel Wasser zugegen sein, daß die Hydrolyse der Alkoxysilylgruppen erfol-

gen kann. Werden wässrige kolloidale Metalloxidlösungen eingesetzt, so müssen zumindest soviel organische Löse-
mittel zugesetzt werden, daß sich das Prepolymer lösen kann. Es hat sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung
gezeigt, daß zumindest 20% eines sekundären Alkohols zugegen sein müssen, um eine Gelbildung zu vermeiden.

Gegebenfalls kann ein Katalysator zur Beschleunigung zugesetzt werden. bevorzugt ist hier der Zusatz von Säuren
wie Salzsäure, Schwefelsäure oder Trifluoressigsäure. Zur Vervollständigung der Reaktion kann längere Zeit bei
Raumtemperatur gerührt werden oder auch am Rückfluß erhitzt werden. Zur Erhöhung des Festkörpergehaltes können
überschüssige Lösungsmittel und/oder Wasser durch Destillation entfernt werden.

Die so hergestellten Lösungen von blockierten Isocyanatgruppen enthaltenden kolloidalen Metalloxiden können
zur Herstellung des Beschichtungsmittels mit beliebigen gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven, mindestens difunkti-
onellen Substanzen kombiniert werden. Das Verhältnis von blockierten Isocyanatgruppen zu gegenüber Isocyanatgrup-
pen reaktiven Gruppen wird üblicherweise zwischen 0,5 und 1,5, bevorzugt zwischen 0,8 und 1,2 gewählt.
Selbstverständlich können die hier beschriebenen Härter auch als Zusatzmittel in beliebigen Formulierungen, die
gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppen enthalten mitverwendet werden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der blockierte Isocyanatgruppen aufweisenden kolloi-
dalen Metalloxide als kratzfeste Beschichtungsmittel für beliebige Substrate.

Die erhaltenen Beschichtungsmittel können zur Beschichtung von beliebigen Substraten zur Verbesserung der
Kratzfestigkeiten, Abriebbeständigkeiten oder Chemikalienbeständigkeiten verwendet werden. Bevorzugte Substrate
sind thermoplastische Kunststoffe wie Polycarbonat, Polybutylenterephthalat, Polymethylmethacrylat, Polystyrol der
Polyvinylchlorid, besonders bevorzugt ist Polycarbonat. Das Aufbringen des Beschichtungsmittels kann durch beliebige
Verfahren wie Eintauch-, Sprüh-, und Gießverfahren erfolgen. Die Aushärtung erfolgt durch Erwärmen unter den für
blockierte Isocyanate erforderlichen Bedingungen und kann selbstverständlich durch Zusatz geeigneter Katalysatoren
beschleunigt werden.

Beispiele

Herstellung der blockierte Isocyanatgruppen aufweisenden kolloidalen Metalloxide:

Beispiel 1

Es werden 84 g (0,5 mol) Hexamethyldiisocyanat vorgelegt und zunächst mit 48 g (0,5 mol) 3,5-Dimethylpyrazol
umgesetzt. Anschließend werden 176 g (0,5 mol) N-(3-Trimethoxysilylpropyl)-asparaginsäurediethylester (hergestellt
gemäß EP 596 360, Beispiel 5) bei 50°C zugetropft. Zu dem 50°C warmen Prepolymer werden 2 050 g Organosol
(Bayer AG, 29,3 %ige kolloidale Lösung von Siliciumoxid in Isopropanol) gegeben und auf Raumtemperatur abgekühlt.
Es werden 20 g Wasser zugegeben, mit Trifluoressigsäure ein pH-Wert von 3,1 eingestellt und 48 Stunden bei Raum-
temperatur gerührt. Schließlich werden zum partiellen Austausch des Isopropanols gegen ein höher siedendes
Lösungsmittel 1 457 g Methoxypropylacetat zugegeben und durch Abdestillieren im Vakuum bei 40°C und 70 mbar ein
Festkörpergehalt von 56 % eingestellt. Die Lösung dieses modifizierten kolloidalen Metalloxids weist einen blockierten
Isocyanatgehalt von 1,29 % auf.

Beispiel 2

Es werden 84 g (0,5 mol) Hexamethyldiisocyanat vorgelegt und zunächst mit 48 g (0,5 mol) 3,5-Dimethylpyrazol
umgesetzt. Anschließend werden 176 g (0,5 mol) N-(3-Trimethoxysilylpropyl)-asparaginsäurediethylester bei 50°C
zugetropft. Zu dem 50°C warmen Prepolymer werden 2 050 g Organosol (Bayer AG, 29,3 %ige kolloidale Lösung von
Siliciumoxid in Isopropanol) gegeben und auf Raumtemperatur abgekühlt. Es werden 20 g Wasser zugegeben, mit
Trifluoressigsäure ein pH-Wert von 3,1 eingestellt und 48 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird Iso-
propanol bei 70 mbar bis zu einem Festkörpergehalt von 53 % abdestilliert. Die Lösung weist einen blockierten Isocya-
natgehalt von 1,23 % auf.

Beispiel 3

Es werden 84 g (0,5 mol) Hexamethyldiisocyanat vorgelegt und zunächst mit 48 g (0,5 mol) 3,5-Dimethylpyrazol
umgesetzt. Anschließend werden 176 g (0,5 mol) N-(3-Trimethoxysilylpropyl)-asparaginsäurediethylester bei 50°C
zugetropft. Zu dem 50°C warmen Prepolymer werden 2 563 g Organosol (Bayer AG, 29,3 %ige kolloidale Lösung von
Siliciumoxid in Isopropanol) gegeben und auf Raumtemperatur abgekühlt. Es werden 20 g Wasser zugegeben, mit
Trifluoressigsäure ein pH-Wert von 3,1 eingestellt und 48 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird Iso-
propanol bei 70 mbar bis zu einem Festkörpergehalt von 55 % abdestilliert. Die Lösung weist einen blockierten Isocya-
natgehalt von 1,03 % auf.

Beispiel 4

Es werden 111 g (0,5 mol) 3-Isocyanatomethyl-3,3,5-trimethylcyclohexylisocyanat (Isophorondiisocyanat = IPDI) vorgelegt und zunächst mit 48 g (0,5 mol) 3,5-Dimethylpyrazol umgesetzt. Anschließend werden 176 g (0,5 mol) N-(3-Trimethoxysilylpropyl)-asparaginsäurediethylester bei 50°C zugetropft. Zu dem 50°C warmen Prepolymer werden 2050 g Organosol (Bayer AG, 29,3 %ige kolloidale Lösung von Siliciumoxid in Isopropanol) gegeben und auf Raumtemperatur abgekühlt. Es werden 20 g Wasser zugegeben, mit Trifluoressigsäure ein pH-Wert von 3,1 eingestellt und 48 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird Isopropanol bei 70 mbar bis zu einem Festkörpergehalt von 55 % abdestilliert. Die Lösung weist einen blockierten Isocyanatgehalt von 1,23 % auf.

Anwendungsbeispiele**Beispiel 5**

Zu 325 g des blockierten Isocyanats aus Beispiel 1 werden 20 g eines auf 1,6-Hexandiol gestarteten Caprolactonpolyesters mit einem mittleren Molgewicht von 400 d, 72 g Aceton sowie 1,7 g Dibutylzinndilaurat und 0,1 % (bez. auf Festkörper) Verlaufsmittel Baysilone® OL 17 (Handelsprodukt der Bayer AG) gegeben. Das Beschichtungsmittel wird durch Aufspritzen auf eine mit Isopropanol vorgereinigte Polycarbonatplatte (100 x 100 x 3 mm) in einer Naßfilmdicke von 50 µm aufgetragen. Die Schichtdicke des Kratzfestlackes beträgt 20 µm. Die Aushärtung erfolgt nach einer 30 minütigen Trocknung bei Raumtemperatur durch einstündiges Erhitzen auf 120°C.

Beispiel 6

Zu 342 g des blockierten Isocyanats aus Beispiel 2 werden 20 g eines auf 1,6-Hexandiol gestarteten Caprolactonpolyesters mit einem mittleren Molgewicht von 400 d, sowie 1,8 g Dibutylzinndilaurat und 0,1 % (bez. auf Festkörper) Baysilone® OL 17 gegeben. Das Beschichtungsmittel wird durch Aufspritzen auf eine mit Isopropanol vorgereinigte Polycarbonatplatte (100 x 100 x 3 mm) in einer Naßfilmdicke von 60 µm aufgetragen. Die Schichtdicke des Kratzfestlackes beträgt 30 µm. Die Aushärtung erfolgt nach einer 30 minütigen Trocknung bei Raumtemperatur durch sechsstündiges Erhitzen auf 120°C.

Beispiel 7

Zu 409 g des blockierten Isocyanats aus Beispiel 1 werden 20 g eines auf 1,6-Hexandiol gestarteten Caprolactonpolyesters mit einem mittleren Molgewicht von 400 d, 92 g Aceton sowie 2,1 g Dibutylzinndilaurat und 0,1% (bez. auf Festkörper) Baysilone® OL 17 gegeben. Das Beschichtungsmittel wird durch Aufspritzen auf eine mit Isopropanol vorgereinigte Polycarbonatplatte (100 x 100 x 3 mm) in einer Naßfilmdicke von 50 µm aufgetragen. Die Schichtdicke des Kratzfestlackes beträgt 20 µm. Die Aushärtung erfolgt nach einer 30 minütigen Trocknung bei Raumtemperatur durch einstündiges Erhitzen auf 120°C.

Beispiel 8

Zu 341 g des blockierten Isocyanats aus Beispiel 1 werden 20 g eines auf 1,6-Hexandiol gestarteten Caprolactonpolyesters mit einem mittleren Molgewicht von 400 d, 75 g Aceton sowie 1,8 g Dibutylzinndilaurat und 0,1% (bez. auf Festkörper) Baysilone® OL 17 gegeben. Das Beschichtungsmittel wird durch Aufspritzen auf eine mit Isopropanol vorgereinigte Polycarbonatplatte (100 x 100 x 3 mm, Makrolon® der Bayer AG) in einer Naßfilmdicke von 130 µm aufgetragen. Die Schichtdicke des Kratzfestlackes beträgt 40 µm. Die Aushärtung erfolgt nach einer 30 minütigen Trocknung bei Raumtemperatur durch einstündiges Erhitzen auf 120°C.

Ergebnisse:

Beispiel	Trocknung RT/Einbrenndauer 120°C [min]	Schichtdicke µm	Kratzfestigkeit	Beständigkeit gegen Ethylacetat	Haftung nach Gitterschnitt 1x/4x	Pendelhärte nach König DIN 53157
5	30/60	20	1	0	0/0	223

EP 0 872 500 A1

(fortgesetzt)

Beispiel	Trocknung RT/Einbrenndauer 120°C [min]	Schichtdicke µm	Kratzfestigkeit	Beständigkeit gegen Ethylacetat	Haftung nach Gitterschnitt 1x/4x	Pendelhärte nach König DIN 53157
6	30/360	30	2	0	0/0	192
7	30/60	20	1	0	0/0	130
8	30/60	40	2	0	0/0	206

Bewertung der Kratzfestigkeit nach dreimaligem Reiben mit einer Stahlwolleprobe der Feinheit (0000):

- 0 = keine Spuren,
- 1 = kaum Spuren,
- 2 = leicht angekratzt,
- 3 = mäßig angekratzt,
- 4 = stark angekratzt.

Ermittlung Chemikalienbeständigkeit nach Einwirkung von Ethylacetat:

- 0 = keine Spuren,
- 1 = zurückbleibende Ränder,
- 2 = schwer anritzbar,
- 3 = anritzbar,
- 4 = leicht gequollen,
- 5 = aufgequollen.

Ermittlung der Haftfestigkeit nach der Gitterschnittmethode in Anlehnung an DIN 53 151:

- 0 = keine Entlaminierung bis 5 = vollständige Entlaminierung.

Patentansprüche

1. Blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide, erhältlich durch Umsetzung von

A) blockierten Isocyanatgruppen-haltigen Silanen der Formel (I)



worin

R für einen organischen Rest mit 1 bis 40 C-Atomen oder Wasserstoff steht,

XYZ für gleiche oder verschiedene, unterhalb 100°C gegenüber Isocyanatgruppen inerte organische Reste mit 1 bis 30 C-Atomen stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens einer dieser Reste für eine C₁-C₄-Alkoxygruppe steht, und

n für die Zahl 2, 3 oder 4 steht und

Q für einen organischen Rest steht, der mindestens eine, mit einem Blockierungsmittel umgesetzte, Isocyanatgruppe aufweist, mit

B) kolloidalen Metalloxiden ausgewählt aus der Gruppe Al, Si, Ti, Ta, Zr, W, Hf, Sn und Y.

2. Verwendung der blockierte Isocyanatgruppen aufweisenden kolloidalen Metalloxide gemäß Anspruch 1 als Reaktionspartner für gegenüber Isocyanat reaktiven Verbindungen zur Herstellung von Kratzfest-Beschichtungen von beliebigen Substraten.

3. Verwendung der blockierte Isocyanatgruppen aufweisenden kolloidalen Metalloxide gemäß Anspruch 1 als Reaktionspartner für gegenüber Isocyanat reaktiven Verbindungen zur Herstellung von Kratzfest-Beschichtungen von Thermoplasten.

- 5 4. Lacke, enthaltend blockierte Isocyanatgruppen aufweisende kolloidale Metalloxide nach Anspruch 1.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 10 5909

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US 5 081 200 A (YAMAYA MASA AKI ET AL) 14. Januar 1992 * Ansprüche 1-8 * * Spalte 4, Zeile 36 - Zeile 41 * ---	1	C08G18/38 C08G18/80 C08J7/04
A	US 4 153 764 A (BLOUNT DAVID H) 8. Mai 1979 * Ansprüche 1,2 * * Spalte 9, Zeile 50 - Spalte 10, Zeile 45 * * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.8)
			C08G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 10. Juli 1998	Prüfer Van Puymbroeck, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)